

FISA TEHNICA

FIBRAG® POLY PLF 55

Firma certificata ISO 9001 – **certificat de conformitate CE**
 [Fabricat în conformitate cu EN 14889-2]

DESCRIERE

FIBRAG® POLY: **PLF 55** este fibra de uz structural realizata prin proces de extrudare, îndreptare și stabilizare moleculară.

Distribuție excelentă în procesul de amestecare a conglomeratelor.

Fibra noastră este capabilă să reducă fisurarea prin contracția betonului, precum și să îmbunătățească durabilitatea, creșterea rezistenței la tracțiune și la efort și ductilitatea betonului.



• Caracteristici tehnice

Material	Amestecul polimeric
Lățime	55 mm
Grosime	0,45 mm
Culoare	gri
Densitate	0,91 g/cm ³
Formă	răucit
Rezistența la tracțiune	600 MPa
Punct de topire	230°C
Absorbția apei	0,01%
Rezistența la alcaline	excelent
Temperatura de tranziție sticloasă	-30 / 0 °C

• Instrucțiuni de utilizare


Adăugați fibrele în amestecul de ciment în timpul amestecării.

Amestecați cu tamburul de amestecare la viteză maximă timp de cel puțin 5 minute. Doza, în funcție de utilizare, este în mod normal între 1 și 4 kg/m³.


• Domenii de aplicare

Pardoseli, Elemente prefabricate, Placă de fundație

AMBALARE



Saci PE
 Saci PE de 5 kg
 500 kg palet
 1.250x1.250 mm



Saci PE
 Palet de 500 kg
 (1.250x1.250 mm)
 125 pungi PE
 4 pungi solubile în apă

• Ambalaj personalizat la cerere.

DEPOZITARE



Păstrați paletii protejați împotriva condițiilor meteorologice.
 Paletii nestivuibili.

Aceste specificații pot fi modificate în continuare cu îmbunătățiri.
 Fibrocev refuză să accepte orice responsabilitate pentru modificările aduse de terți cu această fișă tehnică fără autorizație.